园北京九土科技有限公司

联系人: 邝用庚

电话: 18600028098/13601173375

邮件: jiutwo@163.com/kuangyg@163.com

		7 片角灰 电话: 18000028098/130011/33/3 邮件: jtttwo@103.com/kuangyg@103.com/								
材料		难熔金属材料								
牌号		W-7Cu	Mo-10Cu	Mo 材(锻态)	TZM	W-Re	Mo-Re	Ta-W		
成分		W-	Mo -	N/L-	Mo-(0.40~0.55)Ti-(0.06~0.0	W-	Mo-	Ta-		
		(6~9) Cu	(8~15) Cu	Mo	8)Zr-(0.01~0.04)%C	3~25%Re	3~25%Re	2.5/10%W		
密度(g/Cm3)		17.3~17.9	9.5~10	10.0~10.2	10.0~10.2	~19	10~13	16~17		
热导率(W/MK)		~180	~160	~140	~120					
	室温	700~800	500~600	500~600	1100~1200	1K~2K	700~1500	200~500		
抗拉强度	800度	250~300	200~250	300	700~800					
б b(Mpa)	1200 度	100~120	80~100	60~80	300~350					
	1600 度	80~100	60~80	40~60	120~140					
室温延伸率(%)		~0	3~5	10~15	5~10	>10%				
加工性能		良	优	优	中	优	优	优		
抗烧蚀性		优	优	良	良	优	中	良		
耐热温度(短时)		3K~4K 度 2K~3K 度		2000 度		3K~4K 度	2K~2.5K 度	2.5K~3K		
		//>						度		
热震性能		优	优	良	中	中	良	良		
力学性能		良	中	中	优	优	良	中		
		自发汗冷却,耐高温抗烧蚀		形变强化,高温	固溶、弥散和形变强化,	固溶和形变强化金属,强度高,具有-				
715	L	抗热震性能好,加工性能好,		强度较高,具有	强度高,具有一定的塑	定的塑性。				
优点	.i.	组织均匀,质量稳定性能一		一定的塑性。高	性。高温性能好,不容					
		致性好。		温性能好,成本较低。	易发生再结晶,工作时 间长。					
缺点		 力学性能较差,室温塑性差,		有取向,高温使	问	价格昂贵,密度大,抗氧化性差,钼合 金在高温有氧环境会剧烈氧化。				
		77字は此权左,主血至は左, 钨渗铜的密度高。		用会再结晶,导	质量稳定性和性能一致					
		高温使用会产生收缩,有铜		致性能恶化。	性差,加工性能,抗热					
		液析出。		以上加心。	震性能及耐高温抗烧蚀					
		10001 1110			性能较差。					
主要应用		温度大于 1200 度, 且需要结构强度的使用环境:								
		● 耐高温燃气烧蚀: 固体火箭发动机燃气舵、护板、喉衬、紧固件、连接板、舵轴等。								
		● 耐高马赫速气动烧蚀环境:空气舵、端头、诱饵、头锥、翼面、高超机身前缘、唇口、支板等。								
		● 民用领域:高温加热炉内的发热体、屏蔽件、隔热件等。								

园北京九土科技有限公司

联系人: 邝用庚

电话: 18600028098/13601173375

邮件: jiutwo@163.com/kuangyg@163.com

40,00,00		7 P/11//C	10000020070/130011	19919 HIVIN	itt wotte, 103.com/ k	<i>aangy</i> 669 1 02 10 0	
材料		特种陶瓷	热障涂层	高强石墨	高温合金		
牌 号		BN-1	PTZ-1	GM180	Fe 基 GH1131	镍基 GH4169	钴基 GH5188
成分		BN+SiO2	ZrO2	С	Fe-Ni-Cr	Ni-Fe-Cr	Co-Ni-Cr
密度(g/Cm3)		2.2	5.6	1.82	8.33	8.24	9.09
热导率(W/MK)		~30	~1.5	~150	~10	~15	~12
抗拉强度	室温	>90(抗弯)	>15 (界面结合强度)	>51(抗弯) >115(抗压)	>700	>1250	>1100
б b(Mpa)	1000度	_	_	_	>110	97 (实测值)	>150
室温延伸	率(%)	0	0	0	>30	>30	>30
加工性能		良	差	差	中+	中一	中一
抗烧蚀性		中	中	中	良 (抗氧化性)	优 (抗氧化性)	优 (抗氧化性)
耐热温度 (短时)		~2000 度(软化)	~2000 度(隔热)	~2000 度	700~1000度	~800度	~1100度
热震性	生能	优	良	良	_	_	_
力学性能		中	差	差	良	优	优
特点		熔点高,化学稳定性 好及抗热震性能好, 可加工各种精密零 件,提供防热与隔 热。	熔点高,导热低,化 学稳定性好,采用等 离子喷涂,可以在各 种金属及各类材料 表面施工,实现表面 的防热与隔热。		固溶强化变形 金属,价格便 宜,使用温度 较高强度较 低,抗氧化性 差	沉淀强化变 形金属,强度 高,塑性任性 好,抗氧化性 好。超过使用 温度强度快 速下降。	固溶强化变 形金属,使用 温度高,塑性 任性好,抗氧 化性好。超过 使用温度强 度快速下降。
主要应用		使用温度 1000~2000 面防热,隔热。	度耐高温结构件的表	使用温度 2000 度以 上的防热,挡火部 件。	使用温度 400~1200 度耐高温结构件:燃气轮 机涡轮盘、叶片、轴等转动传动部件;燃烧室、 尾喷管、空气舵,连接板、热交换器等。		